



ARMAFLEX 750

LIMET FOR OVERLEGNE NH/ARMAFLEX
SMART INSTALLASJONER



- Sterk binding
- Spesielt formulert lim neste generasjon halogenfrie Armaflex isolasjonsmaterialer

Tekniske data - ArmaFlex 750

Kort beskrivelse	Spesielt lim for montering av neste generasjon NH/ArmaFlex Smart. Se også "Oversikt Lim- påføring".
Materialtype	Kontaktlim basert på polyklorene, fri for aromatisk løsningsmiddel.
Farge	Beige
Spesiell materialinformasjon	Væske
Bruksområde	Liming av fleksible NH/ArmaFlex Smart-materialer (se ovenfor).
Spesielle funksjoner	Spesielt formulert lim for jevn og sikker sømbinding av fleksible NH/ArmaFlex Smart isolasjonsmaterialer.
Montasje	Følg våre installasjonsinstruksjoner/produktdata. Påføringstemperatur: ideelt + 20 °C, ikke under 0 °C. Ved temperaturer under + 5 °C eller høy luftfuktighet (over ca. 80 %), kan det dannes økt kondens på overflatene som skal limes eller limfilmer. I disse tilfellene er binding dårlig eller umulig. Dette kan testes ved hjelp av absorberende papir (blotting eller crepe papir). Arbeid bør ikke utføres på arbeidsanlegg eller områder utsatt for sterkt sollys. Rør godt før bruk. Påfør tynt på områdene som skal bindes med en børste eller spatel. Presse sammen kontaktflatene med kraft i kontaktfestetiden. Omfattende veiledning for bruk er tilgjengelig.
Anmerkninger	Limet oppnår sin endelige styrke etter 36 timer. Først da skal anlegget settes i drift. Isolere aldri en enhet som er i drift eller arbeider i sterkt sollys. Vent 36 timer før påføring av belegg (unntak: Armafinish 99), tape, dekke etc.

Egenskaper	Verdi / vurdering	Test ¹	Spesielle merknader
Temperaturområde			
Temperaturområder	maks. driftstemperatur +90 °C min. driftstemperatur ¹ -50 °C		
Andre tekniske egenskaper			
Ytelse	Minimumsforbruk med limet påført begge overflater: Armaflex rør (tykkelse > forbruk usplittet > forbruk splittet): 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; Plate: 7-9 m ² /l		Disse tallene er bare en guide.
Lagring og lagringstid	18 måneder oppbevares i originale uåpnede beholdere mellom 5 °C og 35 °C. Ikke oppbevar sammen med: eksplosive stoffer; spontant forbrennende stoffer.		Så kjølig som mulig, men beskyttet mot frost. Ved frost er eventuell geldannelse reversibel ved oppvarming.
Flammepunkt	ca. - 12 °C		
Fareklasse	svært brannfarlig væske og damp		Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se sikkerhetsdatablad.
Stabil over tid	Meget god		
Motstand mot forvitring	Meget god		
Behandle/rengjøre overflater som skal limes	Rengjør urene overflater inkludert Armaflex overflater med Armaflex Cleaner. Kompatibelt med baser: meget god vedheft til metallisk base. Kompatibelt med fargebelagte overflater med limet må testes. Uforenlig med: Asfalt, bitumen eller rød blymaling (frøoljebasert).		Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Teknisk bulletin nr. 17.
Transportklasser	Avhengig av transporttype		
Gjenvinning	Tildeling av et avfallskodenummer, i henhold til den europeiske avfallskatalogen, bør utføres i samsvar med det regionale avfallshåndteringssekskapet. Emballasjen må tømmes for alle rester. Emballasje med spor av herdet produkt kan resirkuleres. Emballasje med uherdet produkt må kastes på samme måte som mediet.		
Montasjetid ²		at 20 °C: 1. Minimum tørketid (luftingstid): 3-5 minutter 2. Kontakt vedheftstid: 15-20 minutter 3. Herdetid: 36 timer	Påføringstiden avhenger av mengde samt innneklimaforhold. Før driftstid må innstillingstiden tillates å gå.

1. Ved temperaturer under -50 °C, vennligst kontakt vår kundeservice for vår tekniske informasjon.

2. Limet er fullstendig gjennomherdet etter 168 timer.

*1 Flere dokumenter som testsertifikater, godkjenninger o.l. kan bestilles ved å henvise til oppgitte registreringsnr.

[illegible]

IPRP-0007-220119-no(NO)