

FDV-dokumentasjon for Danmat PVC bend og folie (Feb.2014)

1 GENERELL INFORMASJON

- 1.1 Generell informasjon: Teknisk folie som brukes som rørbekledning med mineralullisolasjon.
- 1.2 Isopartner AS, Årvollskogen 65, N-1529 Moss. Tlf. +47 69 24 40 80, Faks: +47 69 24 40 90.
- 1.3 Henvisninger: Isopartner AS. Se for øvrig www.isopartner.no
- 1.4 Variable rullelengder og bredde. Finns i grått, hvitt og sort.

2 RENGJØRING

- 2.1 Folien kan rengjøres ved hjelp av lunket vann.
- 2.2 Det skal ikke brukes oppløsningsmiddel.
- 2.3 Ikke rengjør med skarpe gjenstander, stålbørste eller slipepapir.
- 2.4 Ved spyling / høytrykksspyling anbefales å stå tilstrekkelig unna for at vannstrålen ikke ødelegger overflaten.

3 MATERIAL

Materialegenskaper		Normal antennelig iht. tyske DIN 4102 / afs.1 Norm B2, krumningseffekt, slagfast				
Overflate		glossy	glossy	mat	mat	mat
		glossy	silkemat	glossy	silkemat	mat
Tykkelse i mm		0,200-0,500				
Belegg		mat / mat				
Farger		grå - hvid - sort				
Fysiologiske Egenskaper		Teknisk Folie				
Egenskaper		Test	Verdi	Enhet		
Toleranser	< 0,200 mm	DIN 53370	+ 4 ; - 8	%		
For	0,200 - 0,400 mm		+ 3 ; - 6			
Tykkelsen	> 0,400 mm					
Vekt		DIN 53479	1,37 ± 0,01	g/cm³		
Motstand (Slag- rivestyrke)		DIN EN ISO 8256	≥ 600	kJ/m²		
Trækstyrke (Rivestyrke)		DIN 57455	40 - 50	N/mm²		
Vicat blødnings-temperaturpunkt		DIN ISO 306 / VST B 50 i luften		°C		

Slagfasthed ved kulde		Gölzau Test (-10 °C)	min. 2	J
Toleranser	< 0,200 mm	DIN 53377		%
Utvidelse	0,200 - 0,400 mm	140 °C / 10 min	-6	
(varme) Tykkelse	> 0,400 mm		-5	
Sveising		Varme / Høyfrekvens / Ultralyd		
Stansing		God		
Limning		PVC Lim		
Leveringsenheter		Ruller		
Tykkelser i mm		Maksimale bredder		
0,100 - 1.000 mm		700; 1.000; (1.400)		
Toleranser ved utskjæring		± 0,5 mm		