

CONLIT 150

PRODUKT

CONLIT® 150 er hardpressede plater av ubrennbar fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Produktet er 100 % dimensjonsstabil og har meget gode brannbeskyttende egenskaper. CONLIT 150 (25-50 mm) kan også leveres med glassfiberduk.



ANVENDELSE

CONLIT 150 benyttes hovedsakelig til brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner til brannklasse R30 til R180. Produktdokumentasjon RISEFR 010-0253. Kan også benyttes til brannbeskyttelse av stålplatetak og betongkonstruksjoner. Nemko sertifiseringslisens 368.

Les om fordelene med [CONLIT Brannsikring](#)

TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=39$ mW/mK	EN 12939
Brannklasse	A1	EN 13501-1

Dimensjoner (pall)

Info	Dimensjoner (mm)	Stk pr pall	m ² pr pall	m3 pr. pall	NOBB nr
Uten duk	1200 x 1000 x 20	60	72	1,875	45095305
Uten duk	1200 x 1000 x 25	48	57,6	1,875	45095313
Uten duk	1200 x 1000 x 30	40	48	1,875	45095922
Uten duk	1200 x 1000 x 40	30	36	1,875	45095324
Uten duk	1200 x 1000 x 50	24	28,8	1,875	45095918
Uten duk	1200 x 1000 x 60	20	24	1,875	54520824
Med duk	1200 x 1000 x 25	48	57,6	1,875	54432700
Med duk	1200 x 1000 x 30	40	48	1,875	54432715
Med duk	1200 x 1000 x 40	30	36	1,875	54432726
Med duk	1200 x 1000 x 50	24	28,8	1,875	54432734

Dimensjoner (pakker)

Info	Dimensjoner (mm)	Pk pr pall	Stk pr pakke	m ² pr pall	m ² pr pakke	m3 pr. pall	m3 pr. pakke	NOBB nr
Uten duk	1000 x 600 x 20	14	8	67,2	4,8	1,5	0,096	50650142
Uten duk	1000 x 600 x 25	16	6	57,6	3,6	1,56	0,09	50650161
Uten duk	1000 x 600 x 30	20	4	48	2,4	1,56	0,072	50650195

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.