

ProRox® SL 960^{SC}

ProRox SL 960^{SC} er en stiv plate laget av ubrennbar steinull. Produktet er spesielt egnet for termisk og akustisk isolering av tanker og beholdere med høy temperatur. Produktet kan også brukes i brannrør.



Produktegenskaper



	Ytelse											Standarder	
	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600		
Varmekonduktivitet	λ (W/mK)	0,042	0,046	0,055	0,064	0,075	0,087	0,102	0,120	0,161	0,208	EN 12667	
Maksimum brukstemperatur		650 °C											EN 14706
Brannklasse		Euroklasse A1											EN 13501-1
Nominell densitet		100 kg/m ³											EN 1602
Vannabsorpsjon		≤ 1 kg/m ² EN											EN 1609
Vandampdiffusjonsmotstand		$\mu = 1$											EN 14303
Luftstrømmotstand		> 60 kPa.s/m ²											EN 29053
Beskrivelseskode		MW EN 14303-T4(T3 if t<60)-ST(+)/650-WS											EN 14303

Samsvar

ProRox SL960^{SC} er produsert i overensstemmelse med kravene i EN14303.

ROCKWOOL har ingen kontroll over isolasjonsdesign og utførelse, tilbehørsmaterialer eller bruksområder, og ROCKWOOL garanterer følgelig ikke ytelsen eller resultatet av noen installasjon som inneholder produkter fra ROCKWOOL. ROCKWOOLs samlede ansvar og de tilgjengelige rettsmidler er begrenset av de generelle salgsbetingelsene. Denne garantien gjelder i stedet for alle andre garantier og vilkår som er uttrykt eller underforstått, herunder garantier for salgbarhet og egnethet for en bestemt hensikt. ROCKWOOL Technical Insulation forbeholder seg retten til når som helst å foreta nødvendige produktendringer. Tekniske spesifikasjoner er derfor oppgitt med forbehold om endring.