

# ProRox® WM 967<sup>SC</sup>

ProRox WM 967<sup>SC</sup> er en ubrennbar steinullmatte påsydd galvanisert netting. Nettingmatten egner seg for akustisk isolering og isolering av industrielle anlegg med høy temperatur, som f.eks. rør, kjeler, ovner og røykkanaler.



## Produktegenskaper



	Ytelse													Standarder
	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640		
Varmekonduktivitet	$\lambda$ (W/mK)	0,039	0,045	0,052	0,060	0,070	0,082	0,094	0,108	0,140	0,177	0,193	EN 12667	
Maksimum brukstemperatur		660 °C											EN 14706	
Brannklasse		Euroklasse A1											EN 13501-1	
Nominell densitet		100 kg/m <sup>3</sup>											EN 1602	
Korrosjon		Sporbar mengde av vannloslige kloridioner $\leq$ 10 ppm											EN 13468	
Vannabsorpsjon		$< 1$ kg/m <sup>2</sup>											EN 1609	
Vandampdiffusjonsmotstand		$\mu = 1$											EN 14303	
EN 14303 Beskrivelseskode*		MW EN 14303-T2-ST(+)-660-WS1-CL10											EN 14303	

\*Tykkelsesklasse er deklart ved et trykk 50 Pa

## Samsvar

ProRox WM 967<sup>SC</sup> nettingmatter er produsert i overensstemmelse med kravene i EN14303.

ROCKWOOL har ingen kontroll over isolasjonsdesign og utførelse, tilbehørsmaterialer eller bruksområder, og ROCKWOOL garanterer følgelig ikke ytelsen eller resultatet av noen installasjon som inneholder produkter fra ROCKWOOL. ROCKWOOLs samlede ansvar og de tilgjengelige rettsmidler er begrenset av de generelle salgsbetingelsene. Denne garantien gjelder i stedet for alle andre garantier og vilkår som er uttrykt eller underforstått, herunder garantier for salgbarhet og egnethet for en bestemt hensikt. ROCKWOOL Technical Insulation forbeholder seg retten til når som helst å foreta nødvendige produktendringer. Tekniske spesifikasjoner er derfor oppgitt med forbehold om endring.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® og ProRox® er registrerte varemerker for ROCKWOOL International A/S, og kan ikke brukes uten skriftlig samtykke.