

FDV-dokumentasjon for KAIFLEX OVERFLATEMALING Kaifinish (jan. 2014)

1 INNLEDNING

- Generell informasjon: Malingsprodukt som skal brukes sammen med Kaiflex cellegummi.
- Isopartner AS, Årvollskogen 65, N-1529 Moss. Tlf. +47 69 24 40 80,
- Henvisninger: Isopartner AS. Se for øvrig www.isopartner.no

2 BRUKSOMRÅDE

- Kaifinish er værbestandig og kjent for god fleksibilitet og at den rask tørker.
- Kaifinish kan brukes utendørs og er nesten luktfri
- Når Kaiflex isolasjon skal males, gjøres dette innen 1 dag etter installasjonen. Cellegummi isolasjon må være ren, tørr og fettfri og skitne overflater skal rengjøres med Kaiflex renseveske før anvendelse av malingen.
- Rør godt i malingen før det påføres det første strøket.
- Best resultat ved påføring er når det brukes pensel eller rulle.
- Det andre strøket utføres etter 2 timer
- Anbefalt mengde: minst 550ml / m² strøk med Kaifinish for å garantere en komplett beskyttelse
- For å bevare den beskyttende funksjonen og med tanke på ytre påvirkninger bør det legges ytterlige strøk med jevne mellomrom, dog minst annenhvert år.

3 TEMPERATUROMRÅDE

- Temperaturen under bruk av malingen skal ikke være mindre enn + 10°C og ikke overstiger + 30°C
- Ved en temperatur på + 20°C tørker Kaifinish i løpet av 6 timer (avhengig av tykkelsen)

4 BESKYTTELSESEFFEKT

- På grunn av ekstern påvirkning (vær, støv etc) bør maling regelmessig inspiseres og sjekkes
- Det anbefales at senest etter to år bør ny Kaifinish overflatemaling påføres isolasjonen.

5 LAGRING

- Tørt og frostfritt oppbevaring
- Holdbarhet ca 12 mnd.

6 RENGJØRING

- Vær varsomt ved rengjøring av cellegummi hvor man har brukt overmaling. Ikke bruk skarpe gjenstander, stålbørste eller slipepapir, slik at hinna fysisk kan ødelegges.
- Ved spyling av overflatebehandlet cellegummi, hold tilstrekkelig avstand, slik at vannstrålen ikke ødelegger malingen.

7 ANNET

- Se for øvrig Safety Data Sheet (SDS) for identifikasjon av stoffblandingen, sammensetting, beskyttende tiltak og miljøopplysninger m.m.