




ULF THULIN AB
Regementsgatan 2
SE 211 42 Malmö
Sverige, Sweden

Tel: + 46 (0) 40 293020
Mail: info@uthulin.se
URL: www.uthulin.se
Org.nr: 556100-1354

DATABLAD

Kvalitet:		Artikelnummer:	
Aluminium.f. väv 332-7 KK Alfol 10		106049	
Typ:		Upplysningar:	
Aluminium laminerad glasfiber			
Karaktär	Enhet	Test data	Test metod
Vikt	gr/m ²	420 5%	DIN EN 12127
Total vikt	gr/m ²	490 5%	DIN EN 12127
Bredd	mm	1000	DIN EN 1773
Tjocklek	mm	0,45	DIN EN ISO 5084
Vävsätt		Satin	ISO 9354
Konstruktion warp		18,0 tråd/cm EC9 136 Tex	DIN 53830-3
Konstruktion weft		11,5 tråd/cm EC9 136 Tex	DIN 53830-3
Dragstyrka warp	N/cm	800	EN ISO 13934-1
Dragstyrka weft	N/cm	500	EN ISO 13934-1
Temperatur	°C	180 direkt. 650 strålnings värme	Väv Beläggning/laminering
Laminering		70gr/m ²	
Typ beläggning		Aluminiumfolie	
Meter/rulle	M	50	
Brandklass		Obrännbart material	DIN 544336