




ULF THULIN AB
Krossverksgatan 5J
SE 216 16 Limhamn
Sverige, Sweden

Tel: + 46 (0) 40 293020
Mail: info@uthulin.se
URL: www.uthulin.se
Org.nr: 556100-1354

DATABLAD

Kvalitet:		Artikelnummer:	
Våffelmönstrad W2161 PT15		101402	
		2024-01-03	
Typ:		Upplysningar:	
Stärkelsebehandlad glasfiber			
Karaktär	Enhet	Test data	Test metod
Vikt	gr/m²	590 5%	DIN EN 12127
Total vikt	gr/m²	610 5%	DIN EN 12127
Bredd	mm	1000	DIN EN 1773
Tjocklek	mm	0,7	DIN EN ISO 5084
Vävsätt		Check	ISO 9354
Konstruktion warp		14,0 tråd/cm EC9-68x3	DIN 53830-3
Konstruktion weft		14,0 tråd/cm EC11-204	DIN 53830-3
Dragstyrka warp	N/cm	1000	EN ISO 13934-1
Dragstyrka weft	N/cm	1000	EN ISO 13934-1
Temperatur	°C	500	Väv
Beläggning		20 gr/m²	Beläggning/laminering
Typ beläggning		Stärkelse	
Meter/rulle	M	50	
Övrigt		Obrännbart	