




ULF THULIN AB
 Regementsgatan 2
 SE 211 42 Malmö
 Sverige, Sweden

Tel: + 46 (0) 40 293020
 Mail: info@uthulin.se
 URL: www.uthulin.se
 Org.nr: 556100-1354

DATABLAD

Kvalitet:		Artikelnummer:	
Silikonväv W2643 2 x SIF 80/60		100382 - 100cm	
		104886 - 130cm	
Typ:		Upplysningar:	
Silikonbelagd glasfiber			
Karaktär	Enhet	Test data	Test metod
Vikt	gr/m ²	420 5%	DIN EN 12127
Total vikt	gr/m ²	560 5%	DIN EN 12127
Bredd	mm	1000/1300	DIN EN 1773
Tjocklek	mm	0,45	DIN EN ISO 5084
Vävsätt		Satin	ISO 9354
Konstruktion warp		18,0 tråd/cm EC9 136 Tex	DIN 53830-3
Konstruktion weft		11,5 tråd/cm EC9 136 Tex	DIN 53830-3
Dragstyrka warp	N/cm	800	EN ISO 13934-1
Dragstyrka weft	N/cm	600	EN ISO 13934-1
Temperatur	°C	500 280	Väv Beläggning/laminering
Beläggning		80/60 gr/m ²	
Typ beläggning		Silikon	
Meter/rulle	M	50	
Brandklass		Obrännbart	DIN 4102-1 IMO Res A.653 (16)
			ISO 5660-1, ISO 5660-2 IMO Res MSC 41 (64)