




ULF THULIN AB
Krossverksgatan 5J
SE 21616 Limhamn
Sverige, Sweden

Tel: + 46 (0) 40 293020
Mail: info@uthulin.se
URL: www.uthulin.se
Org.nr: 556100-1354

DATABLAD

Kvalitet: Glasfiberväv W1300 WS - Twill		Artikelnummer: 100345	
Typ:		Upplysningar: Duk för heta arbete som tex svetsduk.	
Karaktär	Enhet	Test data	Test metod
Vikt	gr/m2	1265 5%	DIN EN 12127
Total vikt	gr/m2	1380 5%	DIN EN 12127
Bredd	mm	100	DIN EN 1773
Tjocklek	mm	1,7	DIN EN ISO 5084
Vävsätt		Twill	ISO 9354
Konstruktion warp		6 tråd/cm EC9	DIN EN 1049-2
Konstruktion weft		4 tråd/cm EC9	DIN RN 1049-2
Dragstyrka warp	N/cm	1000	EN ISO 13934-1
Dragstyrka weft	N/cm	940	EN ISO 13934-1
Temperatur	°C	750	Kontinuerlig
		1100	Peak
Beläggning		HT beläggning för svetsskydd	
Typ beläggning		N/A	
Meter/rulle	M	25	
Vikt/spole	Gr		
Meter/spole	M		
Brandklass			

2025-10-14